



PRÜFMATRATZEN ZUR BETTENPRÜFUNG

Art.No. # 06710 - A EN 1725

Norm-Prüfmatratze nach EN 1725:1998

- elastischer Polyurethanpolyätherschaum mit einer Dicke von 100 mm.
- Rohdichte von $(30 \pm 2) \text{ kg/m}^3$
- Eindruckhärte von (170 ± 20) nach ISO 2439, Verfahren A40.
- Abmessungen 2000 x 800 mm.
- Matratze muss so groß sein, dass der Druckstempel ringsum mindestens 100 mm übersteht.
- Jede Prüfmatratze darf nur für höchstens 5 vollständige Bettprüfungen verwendet werden.

Art.No. # 06710 - B EN 474

Norm-Prüfmatratze nach EN 747-2:2007

- Platte aus Polyätherweichschaum mit einer Dicke von 100 mm.
- Rohdichte von $(30 \pm 2) \text{ kg/m}^3$.
- Härtezahl (170 ± 20) entsprechend A 40 nach ISO 2439.
- Abmessungen 2000 x 800 mm (müssen in etwa den Maßen des geprüften Bettbodens entsprechen).
- Innerhalb von 2 Stunden darf derselbe Teil der Prüfmatratze nicht erneut

Schmidt-Engineering GmbH

Ostbahnstraße 15

91217 Hersbruck

Tel: +49 9151-4232

Fax: +49 9151-3878

E-Mail: info@weinmann-online.de

beansprucht werden
• und die Matratze muss nach 20
Prüfungen ausgetauscht werden oder
bei Beschädigung sofort.

SKU: 6710

Categories: [Prüftechnik](#), [Möbel](#), [Matratzen /
Betten](#)